

## Небиа

### 1. Комплектация

Асти-Небиа – 2,5 л (краска)  
Асти-Фон-Небиа – 2,5 л («подложка»)  
Асти-Тонер – 250 мл (колорант)  
Асти-Люмен – 200 мл (перламутровый колорант)

### 2. Разбавление

Асти-Небиа – готова к использованию.  
Асти-Фон-Небиа – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.

### 3. Тех. сведения

Вязкость: пастообразная масса.  
Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.  
Расход: 100 – 150 мл/кв. м.

### 4. Инструменты

Плоская кисть.  
Специальный пластиковый шпатель.

### 5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°C.

### 6. Нанесение.

Придать желаемый оттенок подложке Асти-Фон-Небиа с помощью колорантов Асти-Тонер согласно каталогу.  
Нанести два слоя Асти-Фон-Небиа с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.  
Если Вы выбрали перламутровый вариант в краску Асти-Небиа нужно добавить перламутр Асти-Люмен. Если Ваш выбор матовый вариант – в краску ничего добавлять не надо.  
Короткими крестообразными мазками кисти нанести краску на подготовленную поверхность.  
Спустя 5-10 минут слегка подсохшую краску пригладить специальным шпателем.