

Ottocento

Краткое описание	Паропроницаемое покрытие для внутренних работ, которое благодаря специальной формуле на основе водной дисперсии и специальных металлических пигментов позволяет достигать особенных декоративных эффектов как при классическом, так и современном стиле отделки. Главной особенностью OTTOCENTO является способность имитировать оптический эффект, подобный бархатистой поверхности, благодаря изменению угла отражения света
Свойства	Водоразбавляемая, практически не имеет запаха, нетоксична, невоспламеняемая. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. Великолепный декоративный эффект В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных эффектов.
Грунт	CRILUX
Промежуточный слой	SUPERCOLOR согласно карте цветов в два слоя
Условия нанесения	Температура: от +5°C до +36°C. Влажность: не более 80%.
Инструмент	Валик (средний ворс), шпатель из нержавеющей стали фирмы Ойкос
Метод нанесения	На подготовленную основу валиком (средний ворс) нанести 1-2 слоя краски Supercolor, разведенной на 40% питьевой водой. Расход краски Supercolor составляет 7-8 м ² /л. Через 4-6 часов нанести краску Ottocento одним из способов, описанных ниже. Эффект Антико Велюто: средним шпателем Ойкос из нержавеющей стали нанести краску на всю поверхность. Перед тем, как краска высохнет, примерно через 10 минут пройти шпателем по нанесенному продукту для получения бархатного эффекта. Эффект Имперiale (тампон)/Дамаско (морская губка): валиком с коротким ворсом нанести два слоя краски Ottocento, разбавленной на 50% питьевой водой (перерыв между слоями - 6-8 часов). После высыхания приступить к декоративной отделке с помощью тампона или морской губки, используя в обоих случаях тот же цвет краски Supercolor, что и для подложки, разбавленной на 70-80% питьевой водой. Чтобы защитить и сделать Ottocento моющим, после полного высыхания нанести специальный защитный материал Watins Lux или Igrolux фирмы Ойкос.
Разбавление	Эффект Антико Велюто: Краска готова к применению. Эффект Имперiale /Дамаско: Разбавление на 50% питьевой водой
Расход	Эффект Антико Велюто: 7-8 м ² /л. Эффект Имперiale /Дамаско: 10 м ² /л.
Очистка инструмента	Водой.
Высыхание при 20°C и отн. влажности 75%	На отлив: 1-1,5 часа. На перекрас: 6 – 8 часов. До возможности мокрой очистки: 7 дней.
Состав	Натуральные смолы в водной дисперсии, органич., неорганич. и спец. металлические пигменты.
Удельный вес	1,08 кг/л ± 3%.
pH	6,5-7,5
Вязкость	14.000±18.00 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Водопроницаемость	0,24 м (максимально позволенное ограничение 2 м, DIN 52 615)
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии).
Цветовая гамма	50 цветов по цветовой коллекции OTTOCENTO.
Упаковка	1; 5 л.
Срок хранения	5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2°C до +36°C (боится мороза).
Токсикологические показатели	Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.
Система подготовки поверхности	Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность с помощью финишной шпаклевки. Новые поверхности должны быть сухими и выдержанными в течение 30 дней. В случае старых стен при необходимости нанести грунт Neofix.
Условия эксплуатации	Декоративное покрытие OTTOCENTO не рекомендуется для использования в зонах повышенной проходимости (коридоры, офисы) и влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны). Идеальная область применения – гостиные, кабинеты и спальни. При эксплуатации OTTOCENTO допускается возможность мокрой очистки без приложения усилий (легкое протирание). Противопоказано использовать для очистки средства, содержащие абразивные частицы и хлорированные растворители. В случае небольшого повреждения покрытия возможна реставрация. При необходимости защиты OTTOCENTO для мытья и воздействия влажности рекомендуется применение защитного состава WATINS LUX или IGROLUX. Средство наносится после полного высыхания материала OTTOCENTO.