

Рустик

1. Комплектация

Асти-Рустик – 8 кг (штукатурка)
Асти-Фон – 2,5 л («подложка»)
Асти-Флос – 1 кг (воск)
Асти-Кит – 25 мл (тонер для воска)

2. Разбавление

Асти-Фон – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.
Остальные компоненты разбавлению не подлежат.

3. Тех. сведения

Вязкость: пастообразная масса.
Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.
Расход: 1 кг/кв. м.

4. Инструменты

Металлический шпатель
Различные инструменты для создания рисунка
Малярная варежка

5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°C.

6. Нанесение.

Нанести два слоя подложки Асти-Фон с помощью валика с коротким ворсом.
Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.
При помощи шпателя нанести слой рельефной штукатурки Асти-Рустик на подготовленную поверхность.
Шпателем или другим инструментом создать необходимый рисунок.
После полного высыхания Асти-Рустик приступить к его окрашиванию.
Окрашивание производится с помощью воска Асти-Флос, заколерованного тоном Асти-Кит. Воск наносится с помощью варежки, круговыми движениями.
Окрашивание так же может производиться лессирующими покрытиями.